

PROIZVOD: BauPlast PLUS PF5 Bitumenska traka za hidroizolaciju EN 13969 Tip T*Opis proizvoda, namjena i način ugradnje*

Bitumenska plastomerna traka za hidroizolaciju izrađena na poliesterskom ojačanom filcu kao nosaču koji je sa obje strane obložen kvalitetnom bitumenskom masom od polimer-modifikovanog bitumena i sa obje strane zaštićena PE folijom. Namijenjena je za nadzemnu hidroizolaciju kada se zahtijeva veća postojanost na niskim i visokim temperaturama, kao i za hidroizolaciju podzemnih dijelova objekata od vlage i vode koja je pod pritiskom. Koristi se prije završnog izolacionog sloja ili ispod sloja mehaničke zaštite. Ugrađuje se varenjem sa plinskim plamenikom sa preklopom od 10 cm. U slučajevima upotrebe u zimskim uvjetima traku je potrebno skladištiti najmanje 24 sata u uvjetima sa okolnom temperaturom većom od 5°C.

Tehničke karakteristike

<i>Karakteristika</i>	<i>EN norma</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Deklarisana vrijednost</i>
<i>Izgled</i>	EN 1850-1	/	Bez oštećenja
<i>Dužina</i>	EN 1848-1	m	≥7,5
<i>Širina</i>	EN 1848-1	m	≥1
<i>Okomitost</i>	EN 1848-1	mm / 10 m	Max.20mm/10m
<i>Površinska masa</i>	EN 1849-1	kg/m ²	NPD
<i>Debljina</i>	EN 1849-1	mm	5,0 ±5%
<i>Vodonepropusnost (60 kPa)</i>	EN 1928 Metod A	kPa	Zadovoljava
<i>Reakcija na požar</i>	EN 13501-1	Klasa	NPD
<i>Fleksibilnost na niskim temperaturama</i>	EN 1109	°C	≤0
<i>Otpornost na visokim temperaturama</i>	EN 1110	°C	≥130
<i>Vlačna svojstva</i>			
• <i>Uzdužno</i>	EN 12311-1	N/50mm	500 ±10%
• <i>Poprečno</i>			400 ±10%
<i>Izduženje</i>			
• <i>Uzdužno</i>	EN 12311-1	%	≥25
• <i>Poprečno</i>			≥25
<i>Otpornost na cijepanje (tijelo eksera)</i>			
• <i>Uzdužno</i>	EN 12310-1	N	NPD
• <i>Poprečno</i>			
<i>Otpornost na smicanje spojeva</i>	EN 12317-1	N/50mm	NPD
<i>Otpornost na udar</i>	EN 12691 Metod A	mm	≥800
<i>Otpornost na statičko opterećenje</i>	EN 12730 Metod B	kg	≥10
<i>Opasne supstance</i>	Anex ZA	/	Ne sadrži azbest i katran

Transport i skladištenje

Roba se transportuje i skladišti u uspravnom položaju, na potpuno ravnoj podlozi, osigurana od prevrtanja ili oštećenja izazvanim bilo kakvim vanjskim uticajima, zaštićena od direktnog udara sunca. Skladištenje se vrši u suhom i natkrivenom prostoru.