

BITUMENSKA TRAKA „TRGOTEKT-N“

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

3.10.2017

SUSTAV / KLASA / NORMA	PRIMJENA	NAČIN UGRADNJE
Sustav 3 Klasa W1 Norma BAS EN 13859-1	Savitljiva hidroizolaciona traka za podloge kod izolacije diskontinuiranih kosih krovova	Mehanički ili sa bitumenskom masom za topli postupak BITUMIN-N sa preklapom od 10 cm.

KARAKTERISTIKE	USKLAĐENA TEHN. SPECIFIKACIJA	JEDINICA	DEKLARISANA VRIJEDNOST	TOLERANCIJA	
				Donja granična vrijednost	Gornja granična vrijednost
Dužina	EN 1848-1	m	20	-0%	+1%
Širina	EN 1848-1	m	1	-0,5%	+1,5%
Okomitost	EN 1848-1	-	zadovoljava	-30mm/10m	+30mm/10m
Masa	EN 1849-1	kg/m ²	0,375	-5%	+10%
Reakcija na požar	EN 13501-1	-	Klasa F	/	/
Vodonepropusnost	EN 1928, Metod A	kPa	Klasa W1	/	/
Vlačna svojstva - Uzdužno - Poprečno Izduženje: - Uzdužno - Poprečno	EN 12311-1	N/50mm	300 150	-10% -10%	+10% +10%
		%	≥1 ≥1	/	/
Otpornost na uzdužno i poprečno cijepanje	EN 12311-0	N	NPD*	/	/
Fleksibilnost na niskim temp.	EN 1109	°C	≥0	/	/
Otpornost na visokim temp.		°C	≤70		
Dimenzionalna stabilnost	EN 1107-1	%	NPD*	/	/

* Osobina nije opisana. A) Utvrđivanje reakcije na požar se ne može analizirati, jer na nju može uticati sastav sistemskih komponenti koje nisu proizvedene od strane Trgovir d.o.o.. Iz tog razloga se ne može navesti podatak za reakciju svakog pojedinačnog proizvoda. B) Sve navedene vrijednosti proizilaze iz statističkih proračuna i podrazumijevaju odstupanja u skladu sa statističkim tolerancijama.

SKLADIŠTENJE

U vertikalnom položaju zaštićeno od vlage na temperaturi od 5°C do 28°C

TRANSPORT

U vertikalnom položaju, osigurano od prevrtanja izazvanim bilo kakvim vanjskim uticajima

ROK UPOTREBE

12 mjeseci pod preporučenim uslovima skladištenja i zaštite od atmosferskih uticaja.



Sukladno sistemu ocjenjivanja 3, a na temelju početnog pregleda tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje te proizvođačevog ispitivanja tipa proizvoda NB 1871, br. 1871 – CPR – 0250, od dana 22.02.2017