

TRGOVIR-Prajmer

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

3.10.2017

PRIMJENA

Hidroizolacioni bitumenski premaz sa organskimm rastvaračem za hladni postupak na bazi destiliranog bitumena. Otporan na niske i povišene temperaturu, vodu i razblažene kiseline.

NAČIN UGRADNJE

U hladnom stanju četkom ili valjkom na temperatura iznad 5°C. Nanosna površina mora biti čista i suha.

| Karakteristike | Uskladjena tehnička specifikacija | Jedinica | Deklarisana vrijednost/ rezultat ispitivanja | Tolerancija | |
|---|-----------------------------------|----------|---|---------------------------|----------------------------|
| | | | | Donja granična vrijednost | Gornja granična vrijednost |
| Udio bitumena* | DIN 53215 | %m/m | 66/71 | -10% | +10% |
| Tačka razmekšanja po metodi PRSTEN-KUGLA* | HRN EN 1427 | °C | ≥40 / 42 | / | / |
| Plamište (COC)* | HRN ISO 2592 | °C | ≥35 / 58 | / | / |
| Vrijeme sušenja (sobna temperatura) | / | H | 3-6 / 6 | / | / |
| Gustoća na 20°C | / | g/cm³ | 0,930 / 0,950 | -5% | +5% |
| Viskozitet po Fordu Ø 4mm | / | sec | 90 / 105 | -20% | +20% |
| Potrošnja | / | l/m² | 0,3 – 0,5 | / | / |

*Karakteristika ispitana na Institutu za građevinarstvo IGH Zagreb – Hrvatska

MJERE OPREZA:

Pri radu u zatvorenim prostorijama obezbijediti dobro provjetravanje. Zbog zapaljivosti zabranjuje se svaka upotreba otvorenog plamena ili alata koji varniči u neposrednoj blizini.

SKLADIŠENJE

U natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, topote, otvorenog plamena i mehaničkog oštećenja ambalaže, uz obaveznu primjenu mjera zaštite od požara za lako zapaljive materije.

PAKOVANJE

TRGOVIR-Prajmer se pakuje u plastične kanistere od 5 ili 10 litara, kao i po zahtjevu kupca u većim pakovanjima (bačve, cisterne i sl.)

TRANSPORT

U uspravnom položaju, osigurano od prevrtanja izazvanim bilo kakvim vanjskim uticajima. Roba mora biti zaštićena od ekstremnih vremenskih uslova.

ROK UPOTREBE

/