

TRGOVIR-Prämer

PRODUKTDATENBLATT

3.10.2017

ANWENDUNG

Wasserdichte bituminöse Beschichtung mit organischem Lösungsmittel für einen Kaltprozess auf Basis von destilliertem Bitumen. Beständig gegen niedrige und erhöhte Temperatur, Wasser und verdünnte Säure.

EINBAUART

In kaltem Zustand mit Pinsel oder Rolle bei Temperaturen über 5 ° C. Die Oberfläche muss sauber und trocken sein.

EIGENSCHAFTEN	PRÜFVERFAHREN	EINHEIT	DEKLARIERTER WERT	TOLERANZ	
				Unterer Grenzwert	Oberer Grenzwert
Der Anteil von Bitumen *	DIN 53215	% _{m/m}	66/71	-10%	+10%
Punkt der Erweichung durch Methode RING-KUGEL*	HRN EN 1427	°C	≥40 / 42	/	/
Flammpunkt (COC)*	HRN ISO 2592	°C	≥35 / 58	/	/
Trocknungszeit (Raumtemperatur)	/	H	3-6 / 6	/	/
Dichte bei 20 ° C	/	g/cm ³	0,930 / 0,950	-5%	+5%
Viskosität (Ford Ø 4mm)	/	sec	90 / 105	-20%	+20%
Verbrauch	/	l/m ²	0,3 – 0,5	/	/

* Eigenschaften untersucht am Institut für Bauingenieurwesen IGH Zagreb – Kroatien

VORSICHTMASSNAHMEN:

Bei Arbeiten in Innenräumen für eine gute Belüftung sorgen. Aufgrund der Entflammbarkeit ist jegliche Verwendung einer offenen Flamme oder von in der Umgebung funkelnden Werkzeugen verboten.

LAGERUNG

In einem überdachten Bereich vor Sonne, Hitze, offenen Flammen und mechanischer Beschädigung der Verpackung mit der vorgeschriebenen Anwendung von Brandschutzmaßnahmen für brennbare Materialien.

VERPACKUNG

TRGOVIR-Prämer wird in Kunststoffkanistern von 5 oder 10 Litern sowie auf Kundenwunsch in größeren Gebinden (Fässer, Tanks usw.) verpackt.

TRANSPORT

In aufrechter Position, gesichert durch Umkippen durch äußere Einflüsse. Waren müssen vor extremen Wetterbedingungen geschützt werden.

VERWENDUNGSFRIST

/