

PROIZVOD: **BAULIT L** - Tečni bitumenski hidroizolacioni premaz za hladni postupak

## Opis proizvoda, namjena i način ugradnje

BAULIT L je tečni bitumenski hidroizolacioni premaz na bazi destiliranog bitumena rastvorenog u organskom rastvaraču. Namijenjen je za pripremu betonskih i metalnih podloga po hladnom postupku, prije polaganja bitumenskih hidroizolacionih traka. Podloga mora biti suha i dobro očišćena. Pri upotrebi u zatvorenom prostoru potrebno je obezbijediti dobro provjetravanje. Prilikom upotrebe nije dozvoljeno pušenje, upotreba otvorenog plamena ili alata koji varniči u blizini mesta upotrebe.

BAULIT L se može upotrijebiti i kao samostalan hidroizolacioni premaz za zaštitu betonskih, metalnih, drvenih i sličnih površina u uslovima gdje kao takav zadovoljava zahtjeve hidroizolacije date površine i u prostoru koji je zaštićen od direktnog udara sunca, sa temperaturom okolnog prostora u intervalu od 0°C do 20°C.

Nanosi se četkom ili valjkom u hladnom stanju. Potrošnja 0,3 – 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Pakuje se u plastičnim kanisterima od 5 i 10 litara, kao i po zahtjevu kupca u većim pakovanjima (bačve 200 l, cisterna i sl.).

## Tehničke karakteristike

Karakteristika	EN norma	Jedinica mjere	Deklarisana vrijednost
Udio bitumena*	DIN 53215	% (m/m)	65 ±10%
Točka razmekšanja po PK*	HRN EN 1427	°C	≥40
Plamište (COC)*	HRN ISO 2592	°C	≥35
Vrijeme sušenja (sobna temperatura)	/	h	3-6
Gustoća na 20°C	/	g/cm <sup>3</sup>	0,930 ±10%
Viskozitet po Fordu Ø 4mm		sec	90 ±20%

\* karakteristika ispitana u institutu za građevinarstvo IGH Zagreb

## Transport i skladištenje

Robu obavezno transportovati u uspravnom položaju, osiguranu od prevrtanja izazvanim bilo kakvim vanjskim uticajima. Takođe roba mora biti zaštićena od ekstremnih vremenskih uslova. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, topote, otvorenog plamena, i mehaničkog oštećenja ambalaže. BAULIT L se skladišti uz primjenu mjer zaštite od požara za lako zapaljive materije.