

PROIZVOD: **BAUWACH V20/S** Bitumenska traka za hidroizolaciju BAS EN 13859-1

Opis proizvoda, namjena i način ugradnje

Bitumenska traka za hidroizolaciju izrađena na staklenom voalu kao nosaču i sa obje strane obložena sa bitumenskom masom od oksidiranog bitumena. Sa donje strane je zaštićena PE folijom, a sa gornje strane mineralnim posipom. Upotrebljava se kao podloga u sistemima hidroizolacije kosog krova. Može se upotrijebiti i kao privremena zaštita od vlage. Ugrađuje se mehaničkim pričvršćivanjem ili lijepljenjem vrućom bitumenskom masom po preklopima od 10 cm. U slučajevima upotrebe u zimskim uvjetima traku je potrebno skladištiti najmanje 24 sata u uvjetima sa okolnom temperaturom većom od 0°C.

Tehničke karakteristike

Karakteristika	EN norma	Jedinica mjere	Deklarisana vrijednost
Izgled	EN 1850-1	/	Bez oštećenja
Dužina	EN 1848-1	m	≥10
Širina	EN 1848-1	m	≥1
Okomitost	EN 1848-1	mm / 10 m	Max.20mm/10m
Površinska masa	EN 1849-1	kg/m ²	1,25 ±5%
Debljina	EN 1849-1	mm	NPD
Vodonepropusnost	EN 1928 Metod A	razred	NPD
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	NPD
Fleksibilnost na niskim temperaturama	EN 1109	°C	≤0
Otpornost na visokim temperaturama	EN 1110	°C	≥70
Vlačna svojstva			
• Uzdužno	EN 12311-1	N/50mm	300 ±10%
• Poprečno			200 ±10%
Izduženje			
• Uzdužno	EN 12311-1	%	≥2
• Poprečno			≥2
Otpornost na cijepanje (tijelo eksera)			
• Uzdužno	EN 12310-1	N	NPD
• Poprečno			
Opasne supstance	Anex ZA	/	Ne sadrži azbest i katran

Transport i skladištenje

Roba se transportuje i skladišti u uspravnom položaju, na potpuno ravnoj podlozi, osigurana od prevrtanja ili oštećenja izazvanim bilo kakvim vanjskim uticajima, zaštićena od direktnog udara sunca. Skladištenje se vrši u suhom i natkrivenom prostoru.