

**PROIZVOD: BAULIT S/100**

Bitumenski hidroizolacioni premaz za topli postupak

*Opis proizvoda, namjena i način ugradnje*

BAULIT S/100 je hidroizolacioni bitumenski premaz na bazi oksidiranog bitumena, bez dodatka polimernih modifikatora, aditiva i punila. Namijenjen je za pripremu betonskih i metalnih podloga po topnom postupku, prije polaganja bitumenskih hidroizolacionih traka. Podloga mora biti suha i dobro očišćena.

BAULIT S/100 se može upotrijebiti i kao samostalan hidroizolacioni premaz za zaštitu betonskih, metalnih, drvenih i sličnih površina u uslovima gdje kao takav zadovoljava zahtjeve hidroizolacije date površine i u prostoru koji je zaštićen od direktnog udara sunca, sa temperaturom okolnog prostora u intervalu od 0°C do 70°C.

Nanosi se u rastaljenom stanju sa temperaturom cca.170°C. Potrošnja 1,5 – 2,0 kg/m<sup>2</sup>.

Pakuje se u limenim kantama od cca.23 kg.

## Tehničke karakteristike

Karakteristika	EN norma	Jedinica mjere	Deklarisana vrijednost
Udio bitumena	/	% (m/m)	100
Točka razmekšanja po PK	EN 1427	°C	≥80
Postojanost na hladnoću	EN 1109	°C	≤0
Postojanost na toplostu	EN 1110	°C	≥70
Taloženje u zagrijanom stanju na 180°C	/	%	0

*Transport i skladištenje*

Robu obavezno transportovati u uspravnom položaju, osiguranu od prevrtanja izazvanim bilo kakvim vanjskim uticajima. Takođe roba mora biti zaštićena od ekstremnih vremenskih uslova. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, topote, otvorenog plamena, i mehaničkog oštećenja ambalaže.