

PROIZVOD: **BauBridge EPF5** Bitumenska traka za hidroizolaciju BAS EN 14695

*Opis proizvoda, namjena i način ugradnje*

Bitumenska elastomerna traka za hidroizolaciju izrađena na polieterskom ojačanom filcu kao nosaču koji je sa obje strane obložen kvalitetnom bitumenskom masom od polimer-modifikovanog bitumena. Sa donje strane je zaštićena PE folijom, a sa gornje mineralnim posipom. Namijenjena je za hidroizolaciju na mostovima, parkinzima, vijaduktima i sl., kao završni hidroizolacioni sloj prije polaganja asfalta. Ugrađuje se varenjem po cijeloj površini sa plinskim plamenikom sa preklopom od 10 cm, na prethodno pripremljenu površinu. U slučajevima upotrebe u zimskim uvjetima traku je potrebno skladištiti najmanje 24 sata u uvjetima sa okolnom temperaturom većom od 5°C.

Tehničke karakteristike

Karakteristika	EN norma	Jedinica mjere	Deklarisana vrijednost
Izgled	EN 1850-1	/	Bez oštećenja
Dužina	EN 1848-1	m	≥7,5
Širina	EN 1848-1	m	≥1
Okomitost	EN 1848-1	mm / 10 m	Max.20mm/10m
Površinska masa	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	NPD
Debljina (sa posipom)	EN 1849-1	mm	5,0 ±5%
Vodonepropusnost (100 kPa)	EN 1928 Metod A	kPa	Zadovoljava
Čvrstoća veze (Pull of test)	EN 13596 Tip 1	N/mm <sup>2</sup>	≥0,4
Fleksibilnost na niskim temperaturama	EN 1109	°C	≤-10
Otpornost na visokim temperaturama	EN 1110	°C	≥100
<b>Vlačna svojstva</b>			
• Uzdužno	EN 12311-1	N/50mm	1200 ±20%
• Poprečno			1000 ±20%
<b>Izduženje</b>			
• Uzdužno	EN 12311-1	%	≥40
• Poprečno			≥40
Opasne supstance	Anex ZA	/	Ne sadrži azbest i katran

*Transport i skladištenje*

Roba se transportuje i skladišti u uspravnom položaju, na potpuno ravnoj podlozi, osigurana od prevrtanja ili oštećenja izazvanim bilo kakvim vanjskim uticajima, zaštićena od direktnog udara sunca. Skladištenje se vrši u suhom i natkrivenom prostoru.