

PROIZVOD: **BauBridge PF5** Bitumenska traka za hidroizolaciju BAS EN 14695

*Opis proizvoda, namjena i način ugradnje*

Bitumenska plastomerna traka za hidroizolaciju izrađena na polieterskom ojačanom filcu kao nosaču koji je sa obje strane obložen kvalitetnom bitumenskom masom od polimer-modifikovanog bitumena. Sa donje strane je zaštićena PE folijom, a sa gornje mineralnim posipom. Namijenjena je za hidroizolaciju na mostovima, parkinzima, vijaduktima i sl., kao završni hidroizolacioni sloj prije polaganja asfalta. Ugrađuje se varenjem po cijeloj površini sa plinskim plamenikom sa preklopom od 10 cm, na prethodno pripremljenu površinu. U slučajevima upotrebe u zimskim uvjetima traku je potrebno skladištiti najmanje 24 sata u uvjetima sa okolnom temperaturom većom od 5°C.

*Tehničke karakteristike*

<i>Karakteristika</i>	<i>EN norma</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i>Deklarisana vrijednost</i>
<i>Izgled</i>	EN 1850-1	/	Bez oštećenja
<i>Dužina</i>	EN 1848-1	m	≥7,5
<i>Širina</i>	EN 1848-1	m	≥1
<i>Okomitost</i>	EN 1848-1	mm / 10 m	Max.20mm/10m
<i>Površinska masa</i>	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	NPD
<i>Debljina (sa posipom)</i>	EN 1849-1	mm	5,0 ±5%
<i>Vodonepropusnost (100 kPa)</i>	EN 1928 Metod A	kPa	Zadovoljava
<i>Čvrstoća veze (Pull of test)</i>	EN 13596 Tip 1	N/mm <sup>2</sup>	≥0,4
<i>Fleksibilnost na niskim temperaturama</i>	EN 1109	°C	≤-10
<i>Otpornost na visokim temperaturama</i>	EN 1110	°C	≥130
<i>Vlačna svojstva</i>			
• <i>Uzdužno</i>	EN 12311-1	N/50mm	1200 ±20%
• <i>Poprečno</i>			1000 ±20%
<i>Izduženje</i>			
• <i>Uzdužno</i>	EN 12311-1	%	≥40
• <i>Poprečno</i>			≥40
<i>Opasne supstance</i>	Anex ZA	/	Ne sadrži azbest i katran

*Transport i skladištenje*

Roba se transportuje i skladišti u uspravnom položaju, na potpuno ravnoj podlozi, osigurana od prevrtanja ili oštećenja izazvanim bilo kakvim vanjskim uticajima, zaštićena od direktnog udara sunca. Skladištenje se vrši u suhom i natkrivenom prostoru.